U GROUP SRL
Via Borgomanero n° 1
28040 Paruzzaro (NO)

DONNÉES LÉGALES:
C.F e Reg.Imp.Novara: 02041920030
CCIAA Novara REA: 211799
P.IVA: IT02041920030
Codice Export: No015724
Cap.Soc.: 119.000 Iv

CONTACTS:
WEBSITE: www.u-power.it/fr
EMAIL: info@u-power.it
TEL: +39 0322 53 94 01
FAX: +39 0322 23 00 01

REV. 11/11/2024

FICHE PRODUIT

MITCH ESD RE20064
TYPE DE CHAUSSURE "A"
TAILLES
ESSAIS sur TAILLE 42 - MASSE Kg 0,98

PHOTO DU PRODUIT



GAMMES

RED EGO

TECHNOLOGIES

ESD · METAL FREE 100% · Fibertoe · U-POWER ORIGINAL

DESCRIPTION

Les **chaussures de travail Mitch** offrent protection et durabilité **à ceux qui travaillent dans des conditions difficiles**. La **tige en Putek Hexagon**, hautement **résistante à l'abrasion**, est **déperlante** et **respirante**, procurant un **confort tout au long de la journée**. L'**embout Fibertoe** et la **semelle anti-perforation ultra-légère** protègent le pied contre les perforations sans alourdir la chaussure. La **semelle en EVA et caoutchouc noir** offre une **adhérence excellente**, même sur des surfaces glissantes. Entièrement **sans métal**, Mitch est un choix polyvalent et performant.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES	NORME EN ISO	VALEUR
EMBOUT ""	**20345:2022**	**OBTENUE**
Résistance aux chocs. Hauteurs libres après impact mm	≥ 14	17,0
Résistance à la compression. Hauteurs libres après compr. mm	≥ 14	18,5
SEMELLE "Semelle anti-perforation ultra-légère"		
Résistance à la perforation N	≥ 1100	Conforme
CATÉGORIE DE CHAUSSURES À RÉSISTANCE ÉLECTRIQUE	< 10^9 Ω	Conforme
ÉTANCHÉITÉ DYNAMIQUE DE LA TIGE APRÈS 60'		
Absorption d'eau après 60'	≤ 30%	N.A.
Eau transmise après 60'	≤ 0,2 gr	N.A.
Perméabilité à la vapeur d'eau mg/(cm^2 h)	≥ 0,8	2,1
Coefficient de perméabilité mg/cm^2	≥ 15	20,4
DOUBLURE DU MASQUE		
Perméabilité à la vapeur d'eau mg/(cm^2 h)	≥ 2	77,5
Coefficient de perméabilité mg/cm^2	≥ 20	620,2
Résistance à l'abrasion cycles SEC	25.600 cycles	Conforme
Résistance à l'abrasion cycles HUMIDE	12.800 cycles	Conforme
SEMELLE INTÉRIEURE		
Résistance à l'abrasion	≥ 400 cycles	Aucun dommage
USURE DE LA SEMELLE		
Résistance à l'abrasion (perte de volume) mm^3	≤ 150	139
Résistance à la flexion mm	≤ 4	2,8
Résistance au détachement semelle /semelle de confort N/mm	≥ 3	3,5
Résistance aux hydrocarbures (% Chang. de volume)	≤ 12	9,2
Absorption d'énergie au talon J	≥ 20	35
RÉSISTANCE AU GLISSEMENT		
Résistance au glissement sur céramique avec NaLS (talon en avant 7°)	≥ 0,31	0,45
Résistance au glissement sur céramique avec NaLS (pointe en arrière 7°)	≥ 0,36	0,41
SR-Résistance au glissement sur céramique avec glycérine (talon en avant 7°)	≥ 0,19	0,29
SR-Résistance au glissement sur céramique avec glycérine (pointe en arrière 7°)	≥ 0,22	0,24